

ORIGINI



ORIGINI **PERLA**
60x60 RT . 24"x24"





ORIGINI **GRIGIO**
60x60 RT . 24"x24"


ORIGINI **SABBIA STRUTT.**
30x60 RT . 12"x24"





ORIGINI **ANTRACITE**
30x60 RT . 12"x24"

60x60 RT . 24"x24" - 30x60 RT . 12"x24"

 Spessore . Thickness **8mm**

ANTRACITE



ORIGINI ANTRACITE
60x60 RT . 24"x24"




ORIGINI ANTRACITE
30x60 RT . 12"x24"



ORIGINI ANTRACITE STRUTTURATO
30x60 RT . 12"x24"

Pezzi speciali . Special trims



ORIGINI Battiscopa ANTRACITE
7,2x60 RT . 3"x24"

GRIGIO



ORIGINI GRIGIO
60x60 RT . 24"x24"




ORIGINI GRIGIO
30x60 RT . 12"x24"




ORIGINI GRIGIO STRUTTURATO
30x60 RT . 12"x24"

Pezzi speciali . Special trims



ORIGINI Battiscopa GRIGIO
7,2x60 RT . 3"x24"

60x60 RT . 24"x24" - 30x60 RT . 12"x24"

 Spessore . Thickness **8mm**

PERLA



ORIGINI PERLA
60x60 RT . 24"x24"




ORIGINI PERLA
30x60 RT . 12"x24"



ORIGINI PERLA STRUTTURATO
30x60 RT . 12"x24"

Pezzi speciali . Special trims



ORIGINI Battiscopa PERLA
7,2x60 RT . 3"x24"

SABBIA



ORIGINI SABBIA
60x60 RT . 24"x24"




ORIGINI SABBIA
30x60 RT . 12"x24"




ORIGINI SABBIA STRUTTURATO
30x60 RT . 12"x24"

Pezzi speciali . Special trims



ORIGINI Battiscopa SABBIA
7,2x60 RT . 3"x24"

Avvertenze per la posa . Recommendations for installation
 Recommendations pour la pose
 Verlegetipps



Per la posa del materiale si consiglia una fuga minima di 2 mm.
As for rectified materials , it is strongly recommended a minimum of 2 mm joint.
 Pour poser du matériel rectifié nous vous conseillons un joint minimum de 2 mm.
 Für die Verlegung des kalibrierten Material empfehlen wir einen Mindestfugen von 2 mm.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza.
It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20cm, never at half way its length.
 Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur.
 Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.

Imballi . Packing

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
60x60 RT	3	1,08	19,50	40	43,20	795	8 mm
30x60 RT	7	1,26	22,80	40	50,40	927	8 mm
30x60 RT Strutt.	7	1,26	22,80	40	50,40	927	8 mm
battiscopa 7,2x60 RT	10	6 ml	8,00	70	420 ml	572	-

Gruppo Bla UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL CHARACTERISTICS Caractéristiques techniques . Technische eigenschaften	NORMA . NORMS Normes . Normen	REQUISITI RICHIESTI . REQUIREMENTS Conditions requises . Geforderte eigenschaften			VALORE MEDIO * Valeur moyenne . Average rating Durchschnittswert	
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		SUPERFICIE NATURALE	SUPERFICIE STRUTTURATA
Lunghezza e larghezza dei lati . Length and width of the sides Longueur et largeur de côtés . Länge und Breite	ISO 10545-2	RETTIFICATI	± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,0 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Rettilinearità degli spigoli . Straightness Equerrage des angles . Kantengeradheit			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 0,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Ortogonalità** . Rectangularity** Orthogonalität . Rechtwinkligkeit			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Planarità . Flatness Planéité . Planität			± 0,6 mm	± 0,4 %	± 1,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Spessore . Thickness Épaisseur . Stärke	ISO 10545-2		± 0,5 mm	± 5 %	± 0,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Assorbimento % d'acqua . Water absorption Absorption d'eau . Wasseraufnahme	ISO 10545-3		Ev ≤ 0,5%			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Flexion and break resistance Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast	ISO 10545-4		Spessore ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 R ≥ 35 N/mm ²			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda (porcellanato non smaltato) UGL Deep Scratch Resistance (unglazed porcelain) UGL Résistance à l'abrasion profonde (gres cérame) UGL Tiefenverschleissbeständigkeit (unglasierte Feinsteinzeug) UGL	ISO 10545-6		≤ 175 mm ³			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion 20°C to 100°C Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C Lineare Waerme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C	ISO 10545-8		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Resistenza agli sbalzi termici . Thermal shock resistance Résistance aux écarts de Température . Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Resistenza al gelo . Frost resistance Résistance au gel . Frostbeständigkeit	ISO 10545-12		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Determinazione della resistenza chimica . Chemical resistance Résistance chimique . Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13		Classe UB minimo (UGL) Class UB min (UGL) Classe UB min (UGL) Klasse UB min (UGL)			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Reazione al fuoco . Reaction to fire Réaction au feu . Brandverhalten	-		Classe A1 o A1 fl - Class A1 o A1 fl Class A1 ou A1 fl - Klasse A1 oder A1 fl			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Determinazione della resistenza alle macchie . Resistance to staining Résistance aux taches . Beständigkeit gegen Fleckenbil	ISO 10545-14		Classe 3 minimo . Class 3 min Categorie 3 min . Klasse 3 min			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Resistenza allo scivolamento . Slip resistance Résistance au glissement . Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit	DIN 51130		Classificazione R . Classification R Classification R . Klassifizierung R		R10	R11
Resistenza allo scivolamento . Slip resistance Résistance au glissement . Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit	DIN 51097		Classificazione A B C . Classification A B C Classification A B C . Klassifizierung A B C		B	C
Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) Slip resistance - dynamic friction coefficient Résistance au glissement - résistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit - dynamischer reibungskoeffizient	BOT 3000 STANDARD ANSI A137.1:2012		≥ 0,42 wet			Conforme . According to Conforme . Gemäss

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA
 Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonizzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore.
 Per stonizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella.
COLOUR SHADE VARIATION
 Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.

V2



Casella Postale 52
Ufficio postale di Sassuolo
Piazza San Paolo, 1
41049 Sassuolo (MO)